


Los productos Imbue™ de la empresa Abodo® son el resultado de un avanzado proceso de modificación térmica de la madera, una tecnología natural y ecológica que transforma en profundidad la estructura de la especie. Este tratamiento mejora considerablemente la durabilidad y la estabilidad dimensional de la madera, preservando al mismo tiempo su carácter natural. Esta transformación confiere a la madera una alta durabilidad (clase 1), una excelente estabilidad y un característico tono marrón cálido.

Todas nuestras laminas son lisas en la cara vista y se clasifican según criterios estéticos definidos.

Expuesta a los rayos UV, la superficie de Imbue™ evoluciona progresivamente hacia una pátina gris plateada uniforme. Esta evolución comienza poco después de la instalación y se desarrolla a lo largo de varios meses o incluso algunos años, según las condiciones de exposición. Para preservar el tono original u obtener una tonalidad específica, puede aplicarse un acabado pigmentado adecuado con protección UV. Un mantenimiento regular limita la penetración de la humedad, reduce la aparición de microfisuras y garantiza un acabado visual homogéneo con el paso del tiempo. Imbue™ presenta una veta natural y elegante, que se expresa de forma sutil a medida que envejece.




SIN NUDOS




MADERA
TERMOMODIFICADA




DURABLE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



PROCESO
ECOLÓGICO




CLASE 1



Hasta un 3 % del volumen puede ser de calidad inferior.

Todos los defectos permitidos en la cara posterior y que no estén limitados en tamaño son tolerados, siempre que no comprometan las características mecánicas ni la conformidad visual del producto instalado.

El criterio de calidad se evalúa en el momento de la recepción de la madera y no después de su envejecimiento.



CLASIFICACIÓN EN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
BOLSA DE RESINA	 	 ≤ 20 mm de largo ≤ 5 mm de ancho Profundidad de las grietas: máximo 2 mm	
MARCA DE FLEJADO			
MARCA DE VARITA			
GRIETA EN EL EXTREMO	 	 ≤ 3 cm	
GRIETA EN LA HOJA (NO TRANSVERSAL)		 ≤ 5 cm	
ROTURA	  		
ROTURA EN LAS RANURAS			

CLASIFICACIÓN EN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
DEFECTO DE CORTE EN LOS EXTREMOS			
DEFECTO DE CEPILLADO			
VARIACIÓN DE COLOR/PATRÓN EN LA LAMA	 		
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL BORDE		≤ 5 mm en 2 m	
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE LA CARA		≤ 10 mm en 2 m	
TORSIÓN		≤ 10 mm en 2 m	