

I prodotti Termo-Pino di Thermory® sono sottoposti a un'intensa modificazione termica. Questa modificazione rende il pino più durevole (classe 2) e più stabile, esaltando al contempo il suo caldo colore marrone dorato e la caratteristica figura con nodi.

Il Termo-Pino è disponibile in tre qualità: Natur, Rustic e Country.

Tutte le doghe sono classificate in base alla faccia a vista.

Come qualsiasi altro legno, la superficie dei prodotti Thermory® tende naturalmente a ingrigire nel tempo. Questo processo inizia immediatamente dopo la posa e si protrae da alcuni mesi a diversi anni, a seconda dell'intensità della radiazione UV. Per ridurre lo sbiancamento o ripristinare il colore scuro, le doghe Thermory® possono essere protette con una finitura pigmentata resistente ai raggi UV (vernice, olio minerale, ecc.).

Una manutenzione regolare previene la fessurazione del legno, protegge dalla penetrazione di acqua e sporco e garantisce una tonalità visivamente uniforme.

Il pino è un legno con nodi e a bassa densità, soggetto a segni da impatto (mobili, tacchi a spillo...).

I prodotti Thermory® sono certificati con l'ecolabel Nordic Swan.

Il legno con questo marchio proviene da foreste gestite in modo responsabile, non contiene prodotti chimici e offre un'elevata durabilità in condizioni di esposizione esterna.






FIGURA CON NODI
CARATTERISTICA



MADEIRA MODIFICADA
TERMICAMENTE



DUREVOLE



STABILITÀ
DIMENSIONALE



PROCESSO ECOLOGICO,
SENZA PRODOTTI
CHIMICI






CLASSE 2

Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sulla faccia posteriore e non limitati per dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche né la conformità visiva del prodotto installato.

Distribuzione di qualità alla ricezione:
Rustic = 85% Natur & 15% Country

SELEZIONE SULLA FACCIA VISIBILE		QUALITÀ: NATUR		QUALITÀ: COUNTRY	
		FACCIA A VISTA	FACCIA POSTERIORE	FACCIA A VISTA	FACCIA POSTERIORE
DIFETTO DI PIALLATURA		non consentito	non consentito	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
SEGNI DI ALIMENTATORI		non consentito	illimitato	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
ALBURNO		non consentito	max. 1/3 della larghezza e 1/5 dello spessore del pavimento	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
DIFETTI MECCANICI		non consentito	illimitato	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
FESSURE DI SUPERFICIE		max. 100 mm di lunghezza	illimitato	illimitato	illimitato
FESSURE TRASVERSALI		non consentito	non consentito	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
FESSURA DI ESTREMITÀ		lunghezza massima = larghezza della tavola	illimitato	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
FESSURA LUNGO GLI ANELLI DI CRESCITA		non consentito	non consentito	consentito fino a 300 mm dalle due estremità	illimitato
NODI SANI		accettato esteticamente, ma deve mantenere l'integrità della tavola	illimitato	illimitato	illimitato
NODI CADENTI		non consentito	illimitato se non attraversa la doga	fino a Ø 20 mm consentito su tutta la lunghezza	illimitato
NODI DI CORTECCIA		Ø fino a 1/3 della larghezza della doga, corteccia inferiore alla metà di quel diametro	illimitato	se non esteticamente pregiudizievole	illimitato
NODI MORTI		fino a Ø 15 mm	illimitato	illimitato	illimitato
NODI NERI		Ø fino a 1/5 della larghezza della doga	illimitato	illimitato	illimitato
NODI MARCI		non consentito	illimitato	se non esteticamente pregiudizievole (a 1,5 m della doga)	illimitato

SELEZIONE SULLA FACCIA VISIBILE		QUALITÀ: NATUR		QUALITÀ: COUNTRY	
		FACCIA A VISTA	FACCIA POSTERIORE	FACCIA A VISTA	FACCIA POSTERIORE
NODI SPEZZATI		se non visivamente pregiudizievoli, valutati a una distanza minima di 1,5 m, fino a 1/10 della larghezza della doga	illimitato	consentito fino a 1/5 della larghezza della doga	illimitato
NODO SPACCATO		decking: fino a 3 mm di larghezza e 50 mm di lunghezza facciata: fino a 5 mm di larghezza e 50 mm di lunghezza	illimitato	illimitato	illimitato
NODI A SPILLO		illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
NODI A SPIGA		Ø fino a 1/2 della larghezza della doga	illimitato	illimitato	illimitato
NODO DI BORDO		illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
NODI DI BORDO SPEZZATI		limitato a 1/10 della larghezza	illimitato	illimitato	illimitato
NODI RAGGRUPPATI		la classificazione visiva, non misurata, deve mantenere l'integrità del pavimento	illimitato	illimitato	illimitato
NODI CON CORTECCIA INGLOBATA		la corteccia fino a metà del diametro	illimitato	illimitato	illimitato
TASCA DI RESINA		consentito fino a 300 mm²	illimitato	illimitato	illimitato
CICATRICE		non consentito	illimitato	non consentito	illimitato
DURAME		max. 1/5 della lunghezza della doga	illimitato	illimitato	illimitato
DIREZIONE DELLA FIBRA		illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
MARCIUME / MUFFA / AZZURRATURA		non consentito	non consentito	non consentito	non consentito
FORI DI INSETTI		non consentito	illimitato	non consentito	illimitato


SELEZIONE SULLA FACCIA VISIBILE

DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DI BORDO



consentita fino a 7,5 mm per metro lineare

DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DI FACCIA



consentita fino a 2 mm per metro lineare

TORSIONE



consentita fino a 5% della larghezza della doga per metro lineare

ONDULAZIONE



consentita fino a 1% della larghezza della doga

TOLLERANZE

spessore: $\pm 0,5$ mm
larghezza: ± 1 mm
lunghezza: ± 1 mm per metro lineare